CREATOR SILK

Specifiche tecniche

Proprietà	Standard	Unità	Tolleranza	90	100	115	130	135	150	170	200	250	270	300	350	400
Grammatura	ISO 536 TAPPI T410	g/m²	±4%	90	100	115	130	135	150	170	200	250	270	300	350	400
Spessore	ISO 534 TAPPI T411	µm	±4%	80	86	100	111	115	131	153	181	239	263	299	358	405
Volume	ISO 534 TAPPI T411	cm³/g	-	0.89	0.86	0.87	0.85	0.85	0.87	0.90	0.91	0.96	0.97	1.00	1.02	1.01
Opacità	ISO 2471 TAPPI T519	%	-2.0	92.0	93.0	95.0	96.0	96.0	97.0	97.5	-	-	-	-	-	-
Punto di bianco D65/10º	ISO 11475	CIE	±3	121.3	121.3	121.3	121.3	121.3	121.3	121.3	121.3	121.3	121.3	121.3	121.3	121.3
Lucido carta	ISO 8254-1 TAPPI T480	%	±5	28	30	30	32	32	32	32	32	32	35	32	35	35
Rugosità parker	-	µm	-	2.6	2.4	2.4	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	2.1	1.5
Umidità relativa	TAPPI T502	%	±7	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50

Consigli per lo stoccaggio

Idealmente, la carta dovrebbe essere immagazzinata in sale stampa condizionate al 50% (± 5) di umidità relativa e 23ºC (± 2) di temperatura.
In ogni caso, è necessario evitare valori estremi di temperatura e umidità.
Per le applicazioni a contatto con gli alimenti, le proprietà del prodotto, secondo le specifiche, sono garantite per 12 mesi dopo la data di produzione.

* i valori espressi sono soggetti alle tolleranze stabilite dal produttore.

Due Emme Pack S.r.l.
Via Castelfranco, 44/T
San Giovanni in Persiceto
Loc. Tivoli (BO) 40017

Tel. +39 051 822231
Fax +39 051 826271
E-mail: info@dueemmepack.it

www.dueemmepack.it
P.IVA/C.F. 02368411209