CREATOR STAR

Specifiche tecniche

Proprietà	Standard	Unità	Tolleranza	90	100	115	130	135	150	170	200	220	250	300	350	400
Grammatura	ISO 536 TAPPI T410	g/m^2	±4%	90	100	115	130	135	150	170	200	220	250	300	350	400
Spessore	ISO 534 TAPPI T411	µm	±4%	68	76	86	95	100	110	126	148	165	187	234	280	320
Volume	ISO 534 TAPPI T411	cm^3/g	-	0.76	0.76	0.75	0.73	0.73	0.73	0.74	0.74	0.75	0.75	0.78	0.80	0.83
Opacità	ISO 2471 TAPPI T519	%	-2.0	91.0	91.5	93.0	95.5	96.0	97.0	-	-	-	-	-	-	-
Punto di bianco D65/10º	ISO 11475	CIE	±3	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119
Lucido carta	ISO 8254-1 TAPPI T480	%	±5	71	71	71	71	71	71	73	73	73	73	73	73	73
Liscio Bekk	ISO 5627 TAPPI T479	s	±30%	2200	2000	1700	1450	1400	1200	1000	800	720	600	400	300	200
Umidità relativa	TAPPI T502	%	±7	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50

Consigli per lo stoccaggio

Idealmente, la carta dovrebbe essere immagazzinata in sale stampa condizionate al 50% (± 5) di umidità relativa e 23ºC (± 2) di temperatura.
In ogni caso, è necessario evitare valori estremi di temperatura e umidità.
Per le applicazioni a contatto con gli alimenti, le proprietà del prodotto, secondo le specifiche, sono garantite per 12 mesi dopo la data di produzione.

* i valori espressi sono soggetti alle tolleranze stabilite dal produttore.

Due Emme Pack S.r.l.
Via Castelfranco, 44/T
San Giovanni in Persiceto
Loc. Tivoli (BO) 40017

Tel. +39 051 822231
Fax +39 051 826271
E-mail: info@dueemmepack.it

www.dueemmepack.it
P.IVA/C.F. 02368411209