PRIMA SILK

Grammatura ***Substance***	**ISO** 536	*g/m²*	65	70	75	80	85	90
Spessore *Caliper*	ISO 534	*µm*	59	63	68	72	77	81
Volume specifico *Bulk*	ISO 534	*cm^3/g*	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
Ruvidità Bendtsen *Roughness Bendtsen*	ISO 8791-2	*ml/min*	50	50	60	60	60	60
Liscio Bekk *Smoothness Bekk*	ISO 5627	*s*	350	350	350	350	350	350
Lucido Gardner *Gloss Gardner*	ISO 8254-1	%	28	28	28	28	28	28
Grado di bianco CIE *Whiteness CIE*	ISO 11475	%	107	107	107	107	107	107
Bianco ISO *Brightness ISO*	ISO 2470 (D65)	%	90	90	90	90	90	90
Opacità ISO *Opacity ISO*	ISO 2471	%	91.5	92.5	93.5	94.5	95	95.5

Finitura *Finishing*	Satin
Tipo di stampa *Printing methods*	*Sheet-fed offset*
Applicazioni *End uses*	Cataloghi, Direct Mailing, Libri a fumetti (a colori), Libri di testo (scolastica), Libri illustrati, Libri per bambini, Manuali, Opuscoli commerciali, Periodici, Quaderni, Stampe commerciali *Catalogues, Direct Mailing, Comics (colour), School books, Illustrated books, Children books, Manuals, Flyers, Magazines, Exercise books, Commercial printing*
Note	85 E 90 GSM SU RICHIESTA - 85 AND 90 GSM ON DEMAND

* i valori espressi sono soggetti alle tolleranze stabilite dal produttore.

Due Emme Pack S.r.l.
Via Castelfranco, 44/T
San Giovanni in Persiceto
Loc. Tivoli (BO) 40017

Tel. +39 051 822231
Fax +39 051 826271
E-mail: info@dueemmepack.it

www.dueemmepack.it
P.IVA/C.F. 02368411209