SOLIDBAGS

Cartoncino GC2 alto spessore sbiancato e patinato con retro bianco

MetsäBoard Pro FBB Bright - NEW è stato alleggerito ed è stata migliorata la sua consistenza, rendendolo un cartone ancor più multifunzionale. L'elevato punto di bianco sul fronte e sul retro lo rendono la base ideale per effetti di finitura speciali per prodotti di alta qualità.
È inoltre approvato per il contatto diretto con alimenti.*

METODI DI STAMPA
Offset - Gravure - Flexo - Stampa digitale

1. Strato multiplo di patina
2. Pasta chimica sbianchita
3. Pasta termo-chimico-meccanica sbianchita (BCTMP)
4. Pasta chimica sbianchita



Proprietà	Unità misura	Metodo	Tolleranza	Valore di riferimento											Standard
Grammatura	gr/m²		± 2%	185	200	220	230	245	255	265	280	290	320	350	ISO 536
Rigidità CD	mNm	Taber 15°	± 15%	2.4	308	5.4	6.6	8.1	9	10	11.6	13	16	19	ISO 2493
Rigidità MD	mNm	Taber 15°	± 15%	5.2	7.8	11	13.5	16.5	18.4	20.2	23.3	26.3	32.5	38	ISO 2493
Spessore	µm		± 3%	260	305	355	385	415	435	455	485	505	555	610	ISO 534
Brillantezza	%	C/2°	± 1	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	ISO 2470-1
Grado di liscio	µm	PPS10	max 1.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ISO 8791-4
Contenuto umidità	%		± 1.0	6.8	7	7	7.2	7.5	7.7	7.7	7.8	8.1	8.3	8.5	ISO 287
Lucidità	%	Hunter 75°	± 5	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	TAPPI T 480
Robinson test		12 Mesi immagazzinato in condizioni normali		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	EN1230-2

Questo prodotto è **FOOD CONTACT** (D.M. 21/3/1973) e **COMPOSTABILE** e soddisfa i requisiti delle Normative EN 13432, ISO 18606 E ASTM D 6868.

Per maggiori informazioni visitare il sito www.dueemmepack.it

* i valori espressi sono soggetti alle tolleranze stabilite dal produttore.

Due Emme Pack S.r.l.
Via Castelfranco, 44/T
San Giovanni in Persiceto
loc. Tivoli (BO) 40017

Tel. +39 051 822231
Fax +39 051 826271
E-mail: info@dueemmepack.it

www.dueemmepack.it
P.IVA/C.F.: 02368411209