CreatorVol

Proprietà			Unità	Tolleranza	90	100	110	115	130	135	150	170	200	225	250	275	300	350	380
Grammatura	ISO 536	TAPPI T410	g/m²	± 4%															
Volume	ISO 534	TAPPI T411	µm	± 4%	93	104	117	123	140	147	156	182	210	236	265	297	327	392	394
Bianco R457 D65	ISO 2470-2		%	± 2	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96
Bianco CIE D65/10°	ISO 11475			± 3	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121
Opacità	ISO 2471	TAPPI T519	%	±2	92,0	93,5	94,5	95,0	96.0	96.5	97.5	98.0	-	-	-	-	-	-	-
Rugosità Bendtsen	ISO 8791-2	TAPPI UM-535	ml/min	≤1.2*std	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Liscio Bekk	ISO 5627	TAPPI T479	s	±30%	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	90	80	90
Humidità relativa		TAPPI T502	%	± 10	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50

* i valori espressi sono soggetti alle tolleranze stabilite dal produttore.

Due Emme Pack S.r.l.
Via Castelfranco, 44/T
San Giovanni in Persiceto
Loc. Tivoli (BO) 40017

Tel. +39 051 822231
Fax +39 051 826271
E-mail: info@dueemmepack.it

www.dueemmepack.it
P.IVA/C.F. 02368411209