GC2 PLUS

Items		Standard/ Method	Parameters							
Basis Weight	gsm	ISO 536	205±5%	220±5%	235±5%	255±5%	275±5%	305±5%	330±5%	355±5%
Caliper	PT	ISO 534	12.3	14	15	16	18	20	22	24
Caliper	µm	ISO 534	312±10	356±10	381±10	406±10	457±10	508±10	559±10	610±10
ISO Brightness	%	ISO 2470-1	91±1/88±1	91±1/88±1	91±1/88±1	91±1/88±1	91±1/88±1	91±1/88±1	91±1/88±1	91±1/88±1
Stiffness Taber MD	mNm	ISO 2493	8	10	13	16	19	25	34	40
Stiffness Taber CD	mNm	ISO 2493	3.5	5	5.5	7	8	11	14	19

* i valori espressi sono soggetti alle tolleranze stabilite dal produttore.

Due Emme Pack S.r.l.
Via Castelfranco, 44/T
San Giovanni in Persiceto
loc. Tivoli (BO) 40017

Tel. +39 051 822231
Fax +39 051 826271
E-mail: info@dueemmepack.it

www.dueemmepack.it
P.IVA/C.F.: 02368411209